

GRAFITYP

石屑保护膜

参考SCP15 (150μm)

释放01.12.2020



描述

Grafityp石材切屑保护膜SCP15是一种具有永久粘合剂的透明光泽聚合物压延级PVC膜。该薄膜带有22μm的PET顶层保护膜。贴膜前，请将这层膜去除。

应用

Grafityp石屑保护膜SCP15是专门为保护车辆的油漆免受石屑和划痕而开发的。只能湿涂于均匀或略有起伏的表面。

室内/室外使用

产品结构

表膜

150μm透明光面聚合物压延PVC薄膜，具有优异的抗石屑、抗划痕、抗紫外线、抗化学产品、抗潮湿、抗污垢性能。

胶粘剂

永久性压敏溶剂型丙烯酸胶。

离型纸

120克/平方米的硅化粘土涂布纸。

产品的优势

- 良好的保护，防止石屑和划痕。

产品规格

技术性能

相对湿度

50 ± 5%

温度

23 ± 2 °C

- 厚表膜(1)
厚表膜+粘合剂+离型纸
- 断裂伸长率(生产长度)(2)
断裂伸长率(交叉)
- 尺寸稳定性(3)
- 20分钟后附着强度(4)
24小时后附着强度
- Quickstick (5)
- Max户外寿命(未打印)(6)
- 使用时温度范围使用时温度范围

8 可燃性

如果应用于铝、玻璃、钢=自熄

(1)平均

(2)最大值

(3)平均

(4)平均

(5)中欧条件

测试方法

结果

Din53370	150μm 305μm
Din53455	> 290% > 290%
Finat 14	< 0,4毫米
Finat 1	11 N / 25毫米 16 N / 25毫米
Finat 9	14 N
-	3 - 5年
-	+5° C至+40° C -15°C至+90°C

GRAFITYP

石屑保护膜

REFERENCE SCP15 (150 μ m)

释放01.12.2020



存储建议

所有的石屑防护材料始终都要存放在它们的原始包装和带有原始保护塑料套（最好是垂直的）。为避免任何质量损失，石屑保护膜应保存在合适的条件下，即温度在10/20°C之间，相对湿度为50%。在这些条件下，石屑保护材料的保存期限可达两年。

附加保护层

石屑保护膜附带一项额外PET保护层，为了保证完美的透明度，应该去掉PET保护层。

重要说明

本产品数据表中提到的信息是基于由Grafityp执行的测试，我们认为是可靠的。的信息总是代表一个平均值、最小值或最大值，应该这样考虑。仅供参考，不作任何保证。该产品是否适合其特定应用，由最终用户自行决定。预期的户外使用寿命是指中欧条件下的户外使用和垂直应用。非垂直应用可使寿命减少高达50%。我们薄膜的预期寿命是基于在脱脂和合适的背景下进行专业应用。热带环境，或在化学物质排放附近使用，可能会对寿命产生不利影响。有关这方面的更多信息，请参阅我们的保修证书。石屑保护膜只能用于未损坏的原始漆面。如果材料用于非原装或售后漆面，Grafityp对应用或移除过程中的任何损坏概不负责。以修改为准。