

GRAFIPRINT 星尘效果保护膜

参考LAMSTD

01.12.2020发布



描述

LAMSTD是一种铸造级光泽星尘效果PVC保护膜。

应用

Grafiprint LAMSTD，由于其出色的防紫外线功能，极其适合在户外最极端的条件下使用。

结构

表膜

50µm铸造级光面星尘PVC膜。

胶粘剂

透明永久性压敏溶剂型丙烯酸胶。

离型纸

120克/平方米的硅化粘土涂布纸

• 室内/室外使用

产品的优势

- 室内外都有很好的保护作用
- 极大地增加了画面的抗紫外线能力
- 给画面增加了漂亮的闪闪发光的效果

相应的印刷媒体

Grafiprint LAMSTD推荐用于保护所有铸造级Grafi print打印贴膜。

产品规格

技术性能

相对湿度

50 ± 5%

温度

23 ± 2°C

- 1 厚度：表膜(1)
厚度：表膜+粘合剂+离型纸
- 2 断裂伸长率（生产长度）(2)
断裂伸长率（交叉）
- 3 尺寸稳定性(3)
- 4 20分钟后附着强度(4)
24小时后附着强度
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max户外寿命(6)
- 7 施工温度范围
使用温度范围
- 8 彩色背印
- 9 可燃性

如果应用于铝、玻璃、钢=自熄

(1)平均

(2)最低

(3)最高

(4)平均

(5)平均

(6)中欧条件

测试方法

结果

Din53370	50µm 195µm
Din53455	> 75% > 75%
Finat 14	< 0,2毫米
Finat 1	14 N / 25毫米 17 N / 25毫米
Finat 9	8 N
-	7年（垂直）
-	+5° C至+40° C -20°C至+70°C
-	灰色

GRAFIPRINT 星尘效果保护膜

参考LAMSTD

01.12.2020发布



储存建议

所有的Grafiprint材料都必须存储在他们的原始包装和原始保护塑料套（最好是垂直放置）。为了避免任何质量损失，Grafiprint印刷膜应保存在适当的条件下，即温度在10/20° C之间，相对湿度为50%。在这些条件下，Grafiprint材料可以保存两年。

兼容性测试

事先进行兼容性测试总是可取的！

专利

Grafiprint铸造级贴膜是由专利生产方法制造。

重要说明

本产品数据表中提到的信息是基于由Grafityp执行的测试，并且我们认为是可靠的。信息总是代表一个平均值，一个最小值或一个最大值，应该这样考虑。仅供参考，不作任何保证。该产品是否适合其特定应用，由最终用户自行决定。预期的户外使用寿命是指中欧条件下的户外使用和垂直应用。非垂直应用可使寿命减少高达50%。我们薄膜的预期寿命是基于在干燥、脱脂和合适的背景下进行专业应用。热带环境，或在化学物质排放附近使用，可能会对寿命产生不利影响。有关更详细的信息，请参阅我们的通用“Grafiprint保修证书”和我们的“销售和交付的一般条款和条件”。以修改为准。