

Grafitack 200/300 plus系列彩色贴膜

参考文献1210~1268和1328~1339
(适用于1217、1218、1225、1226、1334、1335和1336)
释放08.01.2025



描述
Grafitack 200/300系列是一种带有永久压敏胶的压延级高分子聚合PVC标识制作膜。

应用
Grafitack 200/300系列是为所有户外应用而开发的，适用于长达7年的平面，例如汽车，船只和卡车上的标志制作，用于装饰商店橱窗和广告牌。它也非常适合室内和室外的日常广告。

室内/室外使用

产品结构
表膜
75µm光面高分子聚合压延级PVC膜。
胶粘剂
永久性压敏溶剂型丙烯酸胶粘剂，具有很高的抗紫外线辐射、化学产品和湿度的能力。
离型纸
硅白色pe涂布纸130克/平方米。

产品的优势

- 闪闪发光的色彩，保证了华丽的最终效果。
- Ref. 1210带有彩色硅胶层，使剥离更容易。

产品规格

技术性能
相对湿度
50 ± 5%
温度
23 ± 2 °C

测试方法	结果
Din53370	75µm 240µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 0, 40毫米
Finat 1	13 N / 25毫米 16 N / 25毫米
Finat 9	9 N
-	长达7年1266 = 3年
-	+5° C至+40° C -15°C至+90°C

- 1 厚: 表膜(1)
厚: 表膜+粘合剂+底纸
- 2 断裂伸长率(生产长度)(2)
断裂伸长率(交叉)
- 3 尺寸稳定性(3)
- 4 20分钟后附着强度(4)
24小时后附着强度
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max户外寿命(6)
- 7 使用期间温度范围使用时温度范围
- 8 可燃性
如果应用于铝、玻璃、钢=自熄
- (1)平均 (2)最低 (3)最高 (4)平均 (5)平均 (6)中欧条件

Grafitack 200/300plus系列彩色贴膜

参考文献1210~1268和1328~1339

（适用于1217、1218、1225、1226、1334、1335和1336）

释放08.01.2025



存储建议

所有Grafitack材料都必须保存在原始包装中，并带有原始保护塑料套（最好是垂直的）。为了避免任何质量损失，Grafitack材料应储存在适当的条件下，即温度在10/20° C之间，相对湿度为50%。在这些条件下，Grafitack材料可以储存长达两年。

表面清洗

为了达到最佳效果，我们建议您使用异丙醇清洁/脱脂表面和/或使用低粘性应用胶带！

贴膜颜色

由于每次生产过程中贴膜的颜色可能略有不同，我们建议您不要在一次关键作业中使用不同批号的贴膜。为了这个目的，要考虑到批号由7位批号的前5位组成。

重要说明

本产品数据表中提到的信息是基于由Grafityp执行的测试，我们认为是可靠的。这些信息始终代表平均值、最小值或最大值，并应如此考虑。仅供参考，不作任何保证。该产品是否适合其特定应用，由最终用户自行决定。

预期的户外使用寿命是指在中欧条件下的户外使用和垂直应用。非垂直应用可使寿命减少高达50%。我们薄膜的预期户外使用寿命是基于干燥、脱脂和合适的背景下的专业应用。热带环境，或在化学物质排放附近使用，可能会对寿命产生不利影响。

欲了解更多信息，请参阅我们的保修证书。
以修改为准。

Grafitack 200/300Plus亚光系列

参考文献1210M和1221M

释放08.01.2025



存储建议

所有Grafitack材料都必须保存在原始包装中，并带有原始保护塑料套（最好是垂直的）。为了避免任何质量损失，Grafitack材料应储存在适当的条件下，即温度在10/20° C之间，相对湿度为50%。在这些条件下，Grafitack材料可以储存长达两年。

表面清洗

为了达到最佳效果，我们建议您使用异丙醇清洁/脱脂表面和/或使用低粘性应用胶带！

贴膜颜色

由于每次生产过程中贴膜的颜色可能略有不同，我们建议您不要在一次关键作业中使用不同批号的贴膜。为了这个目的，要考虑到批号由7位批号的前5位组成。

重要说明

本产品数据表中提到的信息是基于由Grafityp执行的测试，我们认为是可靠的。这些信息始终代表平均值、最小值或最大值，并应如此考虑。仅供参考，不作任何保证。该产品是否适合其特定应用，由最终用户自行决定。

预期的户外使用寿命是指中欧条件下的户外使用和垂直应用。非垂直应用可使寿命减少高达50%。我们薄膜的预期户外使用寿命是基于干燥、脱脂和合适的背景下的专业应用。热带环境，或在化学物质排放附近使用，可能会对寿命产生不利影响。

欲了解更多信息，请参阅我们的保修证书。

以修改为准。

Grafitack 200/300加系列金属色

参考文献1217,1218,1334,1335和1336
释放08.01.2025



描述

Grafitack薄膜1217、1218、1334、1335和1336是带有永久粘合剂的高分子聚合压延级PVC标识制作膜。

产品结构

- 表膜
75µm金属高分子聚合物压延PVC膜。
- 胶粘剂
永久性压敏溶剂型丙烯酸胶粘剂，具有很高的抗紫外线辐射、化学产品和湿度的能力。
- 离型纸
120克/平方米的硅白色粘土涂布纸。

产品规格

技术性能
相对湿度
50 ± 5%
温度
23 ± 2 °C

测试方法		结果
1 厚：表膜(1)	Din53370	75µm
厚：表膜+粘合剂+离型纸		240µm
2 断裂伸长率（生产长度）(2)	Din53455	> 150%
断裂伸长率（交叉）		> 150%
3 尺寸稳定性(3)	Finat 14	< 0, 40毫米
4 20分钟后附着强度(4)	Finat 1	12 N / 25毫米
24小时后附着强度		15 N / 25毫米
5 Quickstick (5)	Finat 9	9 N
6 Max户外寿命(6)	-	3年
7 使用时温度范围使用时温度范围	-	+5° C至+40° C -15°C至+90°C
8 可燃性		
如果应用于铝、玻璃、钢=自熄		
(1)平均	(2)最低	(3)最高
(4)平均	(5)平均	(6)中欧条件

应用

Grafitack 200/300金属薄膜适用于所有户外应用长达3年，当应用于平面，无肋条背景时，例如汽车，船只和卡车的标志制作，用于装饰商店橱窗和广告牌。它也非常适用于室内和室外的日常广告。

室内/室外使用

产品的优势

- 闪闪发光的色彩，保证了华丽的最终效果。

Grafitack 200/300plus系列金属色

参考文献1217,1218,1334,1335和1336

释放08.01.2025



存储建议

所有Grafitack材料都必须保存在原始包装中，并带有原始保护塑料套（最好是垂直的）。为了避免任何质量损失，Grafitack材料应储存在适当的条件下，即温度在10/20° C之间，相对湿度为50%。在这些条件下，Grafitack材料可以储存长达两年。

表面清洗

为了达到最佳效果，我们建议您使用异丙醇清洁/脱脂表面和/或使用低粘性应用胶带！

贴膜颜色

由于每次生产过程中贴膜的颜色可能略有不同，我们建议您不要在一次关键作业中使用不同批号的贴膜。为了这个目的，要考虑到批号由7位批号的前5位组成。

重要说明

本产品数据表中提到的信息是基于由Grafityp执行的测试，我们认为是可靠的。这些信息始终代表平均值、最小值或最大值，并应如此考虑。仅供参考，不作任何保证。该产品是否适合其特定应用，由最终用户自行决定。

预期的户外使用寿命是指中欧条件下的户外使用和垂直应用。非垂直应用可使寿命减少高达50%。我们薄膜的预期户外使用寿命是基于干燥、脱脂和合适的背景下的专业应用。热带环境，或在化学物质排放附近使用，可能会对寿命产生不利影响。

欲了解更多信息，请参阅我们的保修证书。

以修改为准。